

CATHAL s.c. 44-151 Gliwice ul. Ciesielska	NORMA ZAKŁADOWA	NZ /Cathal 032/01
	Farba dekoracyjna AQUA ART-METALIC do zastosowań wewnętrznych	

1. Wstęp

- 1.1. **Przedmiot normy.** Przedmiotem normy jest farba dekoracyjna Aqua Art-Metalic w kolorach złocistym, miedzianym i srebrzystym, będąca zawiesiną specjalnych pigmentów o wyglądzie metalicznym w wodnej dyspersji żywic akrylowych.
- 1.2. **Zakres stosowania przedmiotu normy.** Farby Aqua Art-Metalic stosuje się do zdobienia przedmiotów i ozdób z gipsu, piaskowca, tynków wapiennych, cementowo-wapiennych, drewna, drewnopochodnych, tektury, styropianu i spienionego poliuretanu.

2. Oznaczenie

Farba dekoracyjna Aqua Art-Metalic (barwa) NZ/Cathal 032/01

3. Wymagania

- 3.1. **Wygląd zewnętrzny.** Farby Aqua Art-Metalic mają postać gęstej cieczy o odpowiedniej barwie metalicznej.
- 3.2. **Wymagania szczegółowe**
- a) lepkość umowna wg Forda ϕ 8 mm w 20°C – 15-30 sek
 - b) czas schnięcia w 20°C wg PN-79/C-81519 stopień 4 najwyżej – 6 godzin
 - c) rozlewność powłoki nałożonej miękkim pędzlem – dopuszczalne ślady przejść pędzla
 - d) krycie jakościowe na jasnym podłożu – pierwsze
- 3.3. **Trwałość.** Farby Aqua Art-Metalic przechowywane w szczelnie zamkniętych opakowaniach producenta w temperaturze nie niższej od 5°C i nie wyższej od 25°C zachowują swoje własności w ciągu 6 miesięcy od daty produkcji. Ewentualny osad powinien dać się rozmieszać. Ewentualne zgęstnienie powinno ustąpić po rozcieńczeniu najwyżej 5% wody.

4. Pakowanie, przechowywanie i transport

- 4.1. **Pakowanie.** Farby dekoracyjne Art-Metalic są pakowane do opakowań z tworzyw sztucznych o poj. 0,25; 0,5; 1,0 dm³ oraz słoiczki szklane o poj. 25 ml.
- 4.2. **Przechowywanie i transport.** Zgodnie z PN-80/C-81400 po szczególnym uwzględnieniu zachowania temperatury nie niższej niż 5°C.

Atest Państwowego Zakładu Higieny

Koniec