

CATHAL s.c. 44-151 Gliwice ul. Ciesielska	NORMA ZAKŁADOWA	NZ/Cathal/025/99
	Konturówka	

1. Wstęp

- 1.1. **Przedmiot normy.** Przedmiotem normy jest konturówka - masa plastyczna stanowiąca zawiesinę specjalnych pigmentów mieszaninie w dyspersji polimerów.
- 1.2. **Zakres stosowania przedmiotu normy.** Konturówkę stosuje się do wykonywania konturów obrzeży plam barwnych przy ozdabianiu obrazków na szkle i dekorowania przedmiotów szklanych.

2. Oznaczenie

Konturówka w kolorach złoto jasne, złoto ciemne, miedź, aluminium i szary NZ/Cathal/025/99.

3. Wymagania

- 3.1. **Wygląd zewnętrzny.** Konturówka stanowi rzadką masę plastyczną w kolorach podanych w p.2, która wyciśnięta z tuby przez odpowiedni ustnik na podłoże szklane daje kontur imitujący relief metalowy.
- 3.2. **Wymagania szczegółowe**
- | | |
|--|--|
| a) konstystencja | rzadka pasta, tiksotropowa nie rozlewająca się |
| b) czas schnięcia w 20°C | 3 godz |
| c) odporność na lakier Dekoral | nie rozpuszcza wyschniętych konturów |
| d) odporność zmywanie tamponem lub gąbką zwilżoną roztworem mydła lub detergentu | kontur odporny |
- 3.3. **Trwałość.** Konturówka przechowywana w zasklepionych tubach w temp. +5 ÷ +30°C zachowuje swoje własności w czasie 12 miesięcy od daty produkcji.

4. Pakowanie, przechowywanie i transport

- 4.1. **Pakowanie.** Konturówka jest pakowana do tub o poj. 25 cm³ z końcem zaślepionym wymagającym przebicia przed użyciem.
- 4.2. **Przechowywanie i transport.** Zgodnie z PN-80/C-81400

Atest Państwowego Zakładu Higieny nr PZH/HT-0561/99

Koniec