

CATHAL s.c.® 44-151 Gliwice ul. Ciesielska	NORMA ZAKŁADOWA	NZ/Cathal/034/02
	LITERKA Farba do grawerowanych napisów	

1. Wstęp

- 1.1. **Przedmiot normy.** Przedmiotem normy jest farba specjalna pod nazwą Literka w kolorach złotym, srebrnym, miedzianym, białym oraz czarnym, będąca zawiesiną specjalnych pigmentów (w tym szczególnie o wyglądzie metalicznym) w roztworze substancji polimerycznych w lotnych rozpuszczalnikach organicznych.
- 1.2. **Zakres stosowania przedmiotu normy.** Farbę Literka stosuje się do malowania (wypełniania) napisów rytych w kamieniu, lastriku oraz tynku na elementach eksploatowanych na zewnątrz tzn. również do powierzchni pionowych.

2. Oznaczenie

Literka farba do napisów NZ/Cathal/034/02.

3. Własności

- 3.1. **Wygląd zewnętrzny.** Farba Literka ma postać gęstej cieczy o odpowiedniej barwie.
- 3.2. **Wymagania szczegółowe:**
 - a) lepkość umowna wg Forda ϕ 8 mm w 20°C – 30÷60 sek.
 - b) czas schnięcia w 20°C wg PN-79/C-81519 stopień 4 najwyższej – 6 godz.
 - c) krycie jakościowe – pierwsze
 - d) odporność na działanie wody – po 120 godz. powłoka bez zmian

Uwaga: Badanie wykonuje się na płytkach betonowych sezonowanych 14 dni od chwili wykonania, wymalowanie przed zanurzeniem wymaga sezonowania 72 godz.
- 3.3. **Trwałość.** Farba przechowywana w szczelnie zamkniętych opakowaniach producenta w warunkach podanych w p. 4.2. zachowuje swoje własności w ciągu 12 miesięcy od daty produkcji. Ewentualny osad powinien dać się rozmieszać, a zgęstnienie ustąpić po dodaniu najwyższej 5% specjalnego rozcieńczalnika do farb Art-Metalic.

4. Pakowanie, przechowywanie i transport

- 4.1. **Pakowanie.** Farby Literka pakowane są do puszek blaszanych o pojemności 0,03; 0,2 i 1,0 dm³.
- 4.2. **Przechowywanie i transport.** Zgodnie z PN-80/C-81400.

Atest Państwowego Zakładu Higieny nr 1/B-2051/97

Koniec