

CATHAL s.c. 44-151 Gliwice ul. Ciesielska	NORMA ZAKŁADOWA	NZ/Cathal/024/99
	Pozłotka	

1. Wstęp

- 1.1. **Przedmiot normy.** Przedmiotem normy jest pozłotka w postaci pasty, zawieszina płatków, metali w roztworze substancji woskowych w rozpuszczalniku organicznym.
- 1.2. **Zakres stosowania przedmiotu normy.** Pozłotkę stosuje się do powlekania przedmiotów drewnianych, gipsowych, kamiennych i innych celem nadania im metalicznego wyglądu.

2. Oznaczenie

Pozłotka w kolorach złoto jasne, złoto ciemne (dukat), miedź, aluminium NZ/Cathal/024/99.

3. Wymagania

- 3.1. **Wygląd zewnętrzny.** Preparat posiada konsystencję pasty w jednym z wymienionych kolorów
- 3.2. **Wymagania szczegółowe.**
- a) konsystencja - pasty przydatnej do nakładania tamponem
 - b) czas schnięcia w 20°C powłoki o minimalnej grubości potrzebnej do uzyskania krycia
- nie więcej niż 6 godz
 - c) przydatność do polerowania miękką tkaniną lub palcem
- po 6 godz całkowita bez ścierania powłoki
- 3.3. **Trwałość.** Pozłotka przechowywana w szczelnie zamkniętych opakowaniach w warunkach podanych w p.4.2. zachowuje swoje własności w ciągu 12 miesięcy. W wypadku zgęstnienia opakowanie należy zanurzyć w gorącej wodzie i po roztopieniu pozłotkę rozcieńczyć w miarę potrzeby terpentyną.

4. Pakowanie, przechowywanie i transport

- 4.1. **Pakowanie.** Pozłotka pakowana jest do słoików szklanych o pojemności 0,03 i 0,1 dm³ z uwzględnieniem PN-80/C-81400.
- 4.2. **Przechowywanie i transport.** Zgodnie z PN-80/C-81400.

Atest Państwowego Zakładu Higieny nr HK/B/1572/01/99

Koniec